Герметик Alfaplast-124
акрил-силиконизированный

соответствует ГОСТ 59522-21



Фасовка:
- файл-пакет 0,6 л (0,9 кг);
- ведро 5л (7 кг); - ведро 10 л (15 кг).

Цвет: белый, серый, бежевый кирпич, желтый кирпич, красный кирпич, коричневый кирпич. Возможна колеровка под заказ.

Герметик **Alfaplast-124** – универсальный акрилсиликонизированный герметик для наружных и внутренних работ. Применяется для межпанельной герметизации в швах с деформативностью до 25% и других строительных работ. Обладает высокой адгезией к бетону, пенобетону, кирпичу, камню, штукатурке, ПВХ, дереву, металлу и т.д.

Область применения:

Долговременная герметизация деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью 25%. Герметизация стыков, трещин, отверстий как снаружи, так и внутри помещений. Герметизация воздуховодов, фальцевой кровли и др.

Свойства:

- Разработан для замены полиуретановых герметиков.
- Обладает уникальной эластичностью и стойкостью к УФизлучению.
- Химический состав герметика позволяет использовать его как снаружи помещений при неблагоприятных атмосферных воздействиях, так и внутри.
- Представляет собой материал, полностью готовый к применению.
- После отверждения образуется эластичный резиноподобный материал.
- Герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами наклона.

Технические характеристики

Основа	акриловая дисперсия
Отверждение	высыхание на воздухе, испарение воды
Время образования поверхностной пленки, ч	до 2 часов (при + 23°С и нормальной влажности)*
Время отверждения при толщине слоя 4 мм	3 суток (при +23°С и нормальной влажности)*
Норма сухого остатка, не менее	72%
Плотность, не менее для белого	1,35 – 1,37 кг/л
Усадка, не более	15%
Рекомендуемый диапазон температур нанесения	от +5°С до + 35°С, от -18 °С до 0 °С, включая температуру основания
Диапазон температур эксплуатации	от - 40°С до + 80°С
Относительное удлинение в момент разрыва не менее	550%
Деформативность шва	25%

Группа компаний Temonten
ООО «Завод Промышленных Герметиков»
Россия, МО, г. Фрязино.

Тел.: +7 (495) 143-70-76; +7 (977) 869-36-62
E-mail: order@temonten.ru
www.temonten.ru

**С понижением температуры или увеличением влажности время высыхания увеличивается.*

Ориентировочный расход герметика:

1 кг на 7 - 12 пог. м., в зависимости от ширины и глубины герметизируемого шва.

Рекомендации по применению:

Недопустимо разбавление герметика – это может привести к изменению свойств герметика (снижение адгезии, потери тиксотропности и т.д.), возможному растрескиванию!

Подготовка поверхности:

Поверхности очистить от грязи, пыли, жира, незакреплённых частиц, остатков цементного раствора, остатков ранее применённых герметизирующих материалов, пропиток, лаков и лессирующих составов и пр.

При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Возможно нанесение герметика, как на сухую, так и на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо. НЕЛЬЗЯ наносить герметик во время дождя и снега! В жаркую погоду или при низкой влажности окружающего воздуха поверхности могут сильно впитывать влагу, в таком случае рекомендуется предварительно увлажнить поверхность водой с помощью распылителя.

Способ нанесения:

Герметик наносится на подготовленную поверхность при помощи шпателя или специальных ручных либо пневматических пистолетов. Пустоты и неплотности недопустимы. Рекомендуемая толщина слоя герметика от 2 до 3,5 мм. Поверхности нанесенного герметика придают необходимую форму при помощи специальных шаблонов. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду. Для улучшения внешнего вида шва рекомендуется перед нанесением герметика ограничить края шва малярным скотчем, после нанесения герметика (через 30-40 мин) удалить скотч.

Время высыхания:

Время образования поверхностной пленки 1 час (при температуре +23 °С и влажности 60%). Начальное время отверждения при толщине слоя 5 мм 24 часа (при температуре +23 оС и влажности 60%), полное отверждение достигается за 4-5 суток, при понижении температуры или увеличении влажности, время отверждения увеличивается.

Очистка инструмента:

В незавулканизированном состоянии смывается тёплой водой. В завулканизированном состоянии удаляется механическим путём.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре при температуре от +4 °С до +35 °С. Возможна транспортировка и хранение при низких температурах. Для морозостойкого герметика допускается до 7 циклов замораживания и размораживания (цикл – не более 1 суток) при температуре до -18 °С, или однократное замораживание до -18 °С, но сроком не более 7 дней. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +22 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.

Группа компаний Temonten
ООО «Завод Промышленных Герметиков»
Россия, МО, г. Фрязино.

Тел.: +7 (495) 143-70-76; +7 (977) 869-36-62
E-mail: order@temonten.ru
www.temonten.ru